AXORI® Laboratorio Textil
Poniente 116 #520 A Colonia Coltongo
Del. Azcapotzalco C.P. 02630
Tel. 53686440 53687488
www.axori.com.mx

No. Acreditación: TV-0480-003/13
No. de reporte: LTL-2026-044

INFORME DE RESULTADOS	
	No. de reporte: LTL-2026-044
Datos del cliente: **REDES ANTICAIDAS** **Calle 58 263 las vigas** **Mérida Yucatán 97227**	**Fecha de recepción:** **2026-05-30** **Periodo de ejecución de los ensayos:** **2026-05-30 a 2026-06-04** **Fecha de emisión:** **2026-06-04**
Atención: **Luis Ángel Coral López**	**Descripción de la muestra:** Tela: malla Color: negro **Identificación del Cliente:** C-027

NORMA	NOMBRE DE LA PRUEBA	RESULTADOS			NOTAS
PRUEBAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y FÍSICO/QUÍMICAS					
NMX-A-059/2-INNTEX-2008 (ACREDITADA)	Industria textil-Propiedades de los tejidos frente a la tracción- Parte 2-Determinación de la fuerza máxima por el método de agarre - Método grab.	Urdimbre: 1 800 N			1,2
		Trama: 310 N			
NMX-A-190/2-INNTEX-2009 (ACREDITADA)	Industria textil-Determinación de la inflamabilidad de los tejidos-Parte 2- Método vertical-Método de prueba.	**Tiempo de combustión residual:**	**Tiempo de postluminisencia:**	**Longitud de calcinación:**	1,3
		Longitudinal: 2,0 s	0,0 s	19,6 cm	
		Transversal: 26,0 s	0,0 s	21,0 cm	
NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 (ACREDITADA)	Industria textil-Prueba para solidez del color-Solidez del color a la luz- parte B02-Solidez del color a luz artificial prueba de la lámpara de decoloración de arco de xenón-Método de prueba.	Cambio de color: 5 grado de evaluación			4,5
PTT-029 *	Contenidos de fibras 100% y otras.	100 % Poliamida			6,7

MUESTRA

Este informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra entregada por el cliente y se prohibe su reproducción de manera parcial o total a cualquier persona o institución ajena a **Axor® Laboratorio Textil/ Laboratorio Tex Lab S.A. de C.V.**

ORIGINAL

AXORI®
Laboratorio Textil

Poniente 116 #520 A Colonia Coltongo
Del. Azcapotzalco C.P. 02630
Tel. 53686440 53687488
www.axori.com.mx

No. Acreditación: **TV-0480-003/13**

No. de reporte: LTL-2026-044

NOTAS:

1. Muestras acondicionadas a una temperatura de 20 °C ± 2°C y una humedad relativa de 65 % ± 4 % de acuerdo a la norma NMX-A-110-INNTEX-2009.
2. Se utilizaron 5 especímenes de prueba por cada dirección.
3. El tipo de material evaluado es: tejido de calada, especímenes ensayados en original, resultados individuales:
   Tiempo de combustión residual:
   Longitudinal (Largo): 2,3 s, 2,7 s, 1,8 s, 2,3 s, 1,5 s
   Transversal (Ancho): 31,1 s, 12,5 s, 50,0 s, 16,9 s, 21,3 s
   Tiempo de postluminiscencia:
   Longitudinal (Largo): 0,0 s, 0,0 s, 0,0 s, 0,0 s, 0,0 s
   Transversal (Ancho): 0,0 s, 0,0 s, 0,0 s, 0,0 s, 0,0 s
   Longitud de calcinación:
   Longitudinal (Largo): 16,0 cm, 15,3 cm, 22,2 cm, 22,9 cm, 20,1 cm
   Transversal (Ancho): 27,3 cm, 23,3 cm, 23,8 cm, 12,3 cm, 18,3 cm
4. Cambio de color evaluado de acuerdo a la NMX-A-064-INNTEX-2009:
   Método 5 equipo enfriado por aire Apollo 2 nivel de radiación 42W/m^2 (energía radiante 3024 kJ/(m^2nm)) temperatura de 63°C, 30 % de humedad relativa, velocidad de rotación 5 rpm, longitud de onda de 300 a 400 nm por 20 horas de exposición.
5. Muestras analizadas con masa seca y limpia auxiliándose de la NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 para obtener el material no fibroso. Resultados individuales:
   M1: 1,2 % M2: 1,2 % Material no fibroso.
6. M1: 100 % Poliamida, M2: 100 % Poliamida.
7. *Pruebas fuera del alcance de acreditación del laboratorio.

Revisado por:

J. Marcos Juárez Mendoza
Signatario autorizado

Autorizado por:

Ing. Olga Lidia García González
Jefe de laboratorio
Signatario autorizado

Este informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra entregada por el cliente y se prohibe su reproducción de manera parcial o total a cualquier persona o institución ajena a **Axori® Laboratorio Textil/ Laboratorio Tex Lab S.A. de C.V.**